

Hidegenvont acélcső

∅ 6...45 mm



Cső külső átm. (d) mm	Falvastagság (s) mm	PN* bar	Tömeg kg/m
6	1	370	0,123
8	1,5	410	0,24
10	1,5	355	0,314
12	1,5	305	0,388
	2	390	0,493
14	2	340	0,592
15	1,5	245	0,499
16	2	305	0,691
18	1,5	210	0,61
20	2,5	305	1,079
22	1,5	175	0,758
	2	225	0,986
25	3	295	1,928
	4	375	2,072
28	2	180	1,282
30	3	245	1,998
	4	320	2,565
35	3	215	2,367
38	4	260	3,354
	5	315	4,069
42	3	180	2,885

* PN= számított, megengedett névleges üzemi nyomás (DIN 2413)

megengedett üzemi hőfok: -40'...+120°C

szakító szilárdság: Rm= 340 N/mm²

folyáshatár: ReH= 235 N/mm²